

DELTA SPORT PISCINAS CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso, a base de caucho clorado, de secado físico por evaporación de disolventes, con muy buena resistencia a los productos de limpieza de piscinas, a los ácidos, a los álcalis, así como al crecimiento de algas y hongos. Se usa, en especial, para el revestimiento, interior, de paramentos de piscinas de hormigón o cemento, tanto de obra nueva, como ya pintados. Ofrece un acabado de la mejor resistencia al desgaste por rozamiento.

PROPIEDADES FISICAS

- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Excelente impermeabilidad.
- Excelente poder de cubrición.
- Gran resistencia al cloro, antialgas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Caucho clorado.

Diluyente

Eurosolv-X

Materia fija en peso U.N.E. 48087

46% ± 2

Densidad U.N.E. 48098

1.17 ± 0.02 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

62 U.K. ± 3

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

99.6 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

7-9 m²/kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1/2 hora. Total: 1.5 hora.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 12 h.

Acabado

Semi-mate

Color U.N.E. 48103

Blanco, azul, verde y rojo.



PRESENTACION

- Envasado: Se presenta en envases de 750 cc, 4 y 15 litros.
- Aspecto: El producto es fluido.

APLICACIONES

Al exterior y al interior: Se aplicará sobre paramentos de piscinas de hormigón y cemento, nuevos o anteriormente pintados.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

DELTA SPORT contiene hidrocarburos aromáticos, siendo tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Facilitar la ventilación durante la aplicación y el secado, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes. Aplicar DELTA SPORT usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. Nos debemos aplicar a pleno sol, ni cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada. Durante la aplicación o el secado, debido a la inflamabilidad de los

DELTA SPORT PISCINAS CLOROCAUCHO

disolventes, ni aún al aire libre, debe encenderse fuego, fumar, usar aparatos eléctricos u otros que puedan producir chispas, etc... MANTENER EL ENVASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar. Este sistema, sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

Sobre superficies envejecidas: Eliminar, mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

- Aplicación del producto.

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de DELTA SPORT, rebajando el producto con la proporción de 10% de EUROSOLV-X. A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

Es importante la aplicación del producto en horas de no incidencia directa de los rayos solares sobre la superficie a pintar (por ejemplo; primeras horas de la mañana).

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R-38: Irrita la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-25; Evítese el contacto con los ojos.
- S-36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- S-51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.