

CE

0099



Autovía Madrid-Cádiz, Km. 214,100
13.730 – Santa Cruz de Mudela – CR – ESPAÑA

06

Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería y piezas especiales

UNE EN 771-1: 2011+A1:2015

1020103


***Ladrillo Manual Enarenado Blanco Macizo de arcilla cocida visto (incluye modelo musgo).
Piezas U. Categoría I***

Uso: En muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería no protegida .

Medidas: 230 mm x 110 mm x grueso(37, 50 mm)

Tolerancias dimensionales: PND

Configuración:



Resistencia a compresión. Categoría I:
Resistencia característica normalizada:
Esfuerzo a compresión perpendicular a la tabla.
Tipo de refrentado: por desbaste.
Prescripciones de resistencia a compresión aplicables a piezas con formas especiales.

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Estabilidad dimensional (expansión por humedad):

$\leq 0.10 \text{ mm/m}$

Adherencia:

$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$.

Contenido en sales solubles activas:

Categoría: S2.

Reacción al fuego:

Euroclase A1

Permeabilidad al vapor de agua:

50/100

Densidad aparente:

1600 Kg/m³. Tolerancia: D2

Propiedades Térmicas:

0.47 W/ mK

Durabilidad:

F2

Absorción:

≤ 24

