

CE

0099



Autovía Madrid-Cádiz, Km. 214,100
13.730 – Santa Cruz de Mudela – CR – ESPAÑA

06


Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería y piezas especiales

UNE- EN 771-1: 2011+ A1:2015

1020101

*Ladrillo Rústico Blanco Macizo de arcilla cocida visto (incluye modelo envejecido).
Piezas U. Categoría I*

Uso: En muros, pilares y particiones de fábricas de albañilería no protegida .

Medidas:	230 mm x 110 mm x grueso(30, 37, 50, 70 mm)
Tolerancias dimensionales:	NPD
Configuración: Pieza maciza	
Resistencia a compresión. Categoría I: Resistencia característica normalizada: Esfuerzo a compresión perpendicular a la tabla. Tipo de refrentado: por desbaste. Prescripciones de resistencia a compresión aplicables a piezas con formas especiales.	$\geq 13 \text{ N/mm}^2$
Estabilidad dimensional (Expansión por humedad):	$\leq 0.30 \text{ mm/m}$
Adherencia:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$.
Contenido en sales solubles activas:	Categoría: S2.
Reacción al fuego:	Euroclase A1
Permeabilidad al vapor de agua:	50/100
Densidad aparente:	1600 Kg/m ³ . Tolerancia: D2
Propiedades Térmicas:	0.85 W/ m ² K
Durabilidad:	F2
Absorción:	≤ 24